

BRIO silk

Carta fine patinata opaca per stampa offset

PESO BASE	ISO 536	gsm ²	90	100	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350
LUMINOSITA'	ISO 2470-2	%	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
PUNTO DI BIANCO	ISO 11475	%	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
OPACITA'	ISO 2471	%	91,5	93,0	94,5	95,5	96,0	97,0	97,5	98,0	98,0	98,5	98,5	99,0	99,0
GRADO DI LUCIDO	ISO 8254-1	%	29	29	29	29	29	29	29	29	34	34	34	34	34
SPESSORE	ISO 534	μm	74	82	95	108	112	125	145	170	198	220	248	276	336

BRIO gloss

Carta fine patinata lucida per stampa offset

PESO BASE	ISO 536	gsm ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
LUMINOSITA'	ISO 2470-2	%	90	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96
PUNTO DI BIANCO	ISO 11475	%	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
OPACITA'	ISO 2471	%	90,0	92,0	93,0	94,0	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,0	99,0
GRADO DI LUCIDO	ISO 8254-1	%	63	63	65	65	65	65	65	65	65	68	68
SPESSORE	ISO 534	μm	74	82	95	108	112	125	145	170	198	220	248

Tutte le fibre che compongono la **BRIO** provengono da fonti sostenibili FSC® e sono sbiancate senza l'uso di cloro (ECF). La stampabilità e la macchinabilità della **BRIO** sono le sue caratteristiche predominanti dove il punto di bianco e il grado di lisciviazione le fanno da degna cornice.