

SCHEMA PRODOTTO

GardaPat 13 KIARA

Descrizione:

La patinata senza legno opaca Garda dalla superficie vellutata, ad alto spessore (volume 1,3) e dalla tinta bianca naturale.

Questo prodotto garantisce una resa del 40% superiore rispetto a una normale patinata opaca della stessa grammatura. E' disponibile nelle versioni KLASSICA (tinta calda naturale), KIARA (tinta bianca naturale) e BIANKA (tinta bianca pura). Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Garda](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata matt](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata matt](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata matt](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata matt](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata matt](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 9001 Garda Converting](#)

SCHEDA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	135	150	200	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	135	150	200	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	117	130	149	175	195	260	325
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.5	93.0	95.0	96.0	97.5	98.0	99.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	88	88	88	88	88	88	88
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2016