

JT 10500 WG - BFG

DESCRIZIONE PRODOTTO

Materiale di stampa autoadesivo polimerico calandrato conformabile

Materiale del frontale:

PVC bianco lucido da 55µm

Adesivo:

solvente bubble free grigio

Liner:

Carta Kraft bipolitenata da 145 g/mq

UTILIZZI TIPICI

Applicazioni di media o lunga durata per un uso indoor o outdoor su superfici da wrapping moderatamente convesse e curve.

Adatto per la decorazione di veicoli e flotte.

LAVORAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent e latex su stampanti di grande formato.

Anche la stampa UV è possibile purché gli inchiostri siano sufficientemente flessibili per l'applicazione prevista.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, il JT 10500 va laminato con LF 10700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 Mactac Digital "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

DURATA ALL' IMMAGAZZINAGGIO

2 anni immagazzinato da 15 a +25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

METODO DI APPLICAZIONE

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

	Valori medi	Metodo di prova
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presenza rapida su vetro	19	FTM 9
Staccamento 24 ore su vetro	16	FTM 1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0,5 mm	FTM 14

Gamme di temperature

Temperatura minima di applicazione	+ 10°C
Intervallo temperatura di servizio	da - 20°C a + 70°C

Certificazioni

Certificazione antincendio	B-s1, d0
----------------------------	----------

DURATA PREVISTA*

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	7	ISO 4892-2.
Stampato e laminato	4	ISO 4892-2.

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACTac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud. Nessuna garanzia di durata è indicata per un'esposizione orizzontale.

IMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Mactac. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

Contatti

E-mail: contact.mactac@mactac.eu
 Website: www.mactacgraphics.eu