

**ALASKA PLUS**  
**FOLDING BOXBOARD (GC2)**

**MM - Mayr Melnhof Karton**

Offre un chiaro vantaggio in termini di resa e risultati di stampa, trasformazione e confezionamento

Proprietà	Unità di misura	toll.za	valore									
Grammatura	gm <sup>2</sup>	4%	190	205	220	235	245	255	270	280	305	330
Spessore	µm	4%	320	350	385	425	440	470	500	520	570	620
Mano	µ/grm <sup>2</sup>		1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Rigidità CD trasv.le	nNm	15%	7	9,2	11,3	14	15,3	18,3	20,9	23,5	29,2	35,6
Rigidità MD long.le	nMn	15%	13,9	18,2	22,7	28,7	32,2	37,0	44,0	48,8	63,1	80,9
Bianco fronte	D65	1%	91									
Bianco retro	D65		>70									

## Packaging

Farmaceutica & Sanitario

Cosmetici & Cura della Bellezza

Colorazione dei capelli

Ciccolato & Pasticceria

Cibo di alta qualità

Estetica

Prodotti alimentari secchi

## Certificazioni

Catena di custodia certificata da PEFC, su richiesta

Qualità FSC, su richiesta

Certificato ISEGA per contatto alimenti secchi

Certificato del test Robinson, su richiesta (cioccolato)

