

## JT 6710 CG-RT PET

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale di stampa adesivo in poliestere trasparente high gloss.

**Frontale:** Poliestere trasparente lucido, 50 µm

**Adesivo:** Acrilico trasparente rimovibile a base solvente

**Carta Protettiva:** Poliestere trasparente, 140 g/mq

### UTILIZZO TIPICO

Grafiche promozionali di breve e media durata indoor e outdoor su superfici in vetro.

Adatto per espositori, vetrine e applicazioni presso punti vendita. Non richiede il taglio di contorni grazie alle sue proprietà di trasparenza.

### TRASFORMAZIONE

Specificamente concepito per la stampa digitale su stampanti di grande formato, il film è compatibile con inchiostri latex o polimerizzati agli UV.

Per ottenere risultati ottimali in termini di protezione e durata, il JT 6710 CG-RT PET va laminato con LUV 7036.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare la corretta configurazione della stampante. È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Per maggiori informazioni sulla stampa, l'applicazione e la rimozione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

### DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25 °C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi    Metodo di prova

Spessore		
Frontale (micron)	50 µm	ISO 534
<b>Dati relativi all'adesivo, 23 °C (N/25 mm)</b>		
Adesione su acciaio inossidabile		
20 min. residenza	4.5	FTM1
24 ore residenza	6	FTM1
<b>Stabilità dimensionale</b>		
Ritiro (48 ore a 70 °C applicato su alluminio)	Max. 0.4 mm	FTM14
<b>Temperature di esercizio</b>		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+10°C	
Intervallo di temperatura di servizio (°C)	- 40°C a + 80°C	
<b>Certificazioni</b>		
Classificazione antincendio	B-s1, d0	EN13501-1

### DURATA

#### Europa centrale Zona 1

Non elaborato	2 anni	ISO 4892-2
---------------	--------	------------

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

Per maggiori informazioni in merito alla durata e all'esposizione, consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Durata all'aperto di Mactac Graphics - Film adesivi" alla pagina [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA**

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

---

Contact

Email: [mactac.europe@mactac.eu](mailto:mactac.europe@mactac.eu)  
Website: [www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu)

