

ITALW LAID AVORIO WS 85gsm – SUPERTACK PLUS KRAFT 85gsm

Data di emissione: 22/09/2021
Ultima Modifica: -
Revisione: 0
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	192gsm ± 5%	ISO 536
Spessore totale	208µm ± 6%	ISO 534

FRONTALE

Carta vergata avorio realizzata con fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary Chlorine Free) che presenta superficie liscia.

Umido resistente, antispappolo, pH neutro.

Grammatura	85 gsm ± 4	ISO 536
Spessore	106 µm ± 6	ISO 534

ADESIVO

Adesivo di tipo extra-permanente a base stirene-acrilica in emulsione acquosa, tackificato. Presenta elevato tack iniziale. Idoneo per diverse tipologie di superfici quali carte, cartoni, vetro, acciaio e superfici difficili (p.e. irregolari, apolari, curve...). Particolarmente indicato per applicazioni su bottiglie di vetro, ove sia richiesta una buona tenuta dell'etichetta. Consigliato per applicazioni su superfici fredde e umide, garantisce buona resistenza quando immerso in mix acqua-ghiaccio.

Peel adhesion	16,5 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	14,3 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. min. di applicazione	-10°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+60°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi-; in accordo con Regolamento (EU) N°10/2011. APEO Free e Phthalate Free.

APPLICAZIONI

Particolarmente indicata per la produzione di etichette di qualità specifiche per uso enologico. L'eccellente resistenza all'acqua rende il complesso idoneo all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio. Non consigliata per collarini.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, tipografia, flexo, offset, serigrafia. E' possibile la verniciatura UV.

Si raccomanda di effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata;
- fornire prodotto certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale