

JT 8700 WG-PG, RG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale da stampa autoadesivo monomerico calandrato premium.

Frontale: PVC bianco lucido da 90 µm

Adesivo:

JT 8700 WG-PG: Solvente permanente grigio

JT 8700 WG-RG: Solvente removibile grigio

Carta Protettiva: Patinato 140 g/sqm

UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale indoor e outdoor di breve durata su superfici lisce e uniformi.

TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, la serie JT 8700 va laminata con la serie LF 8700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante. È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a +25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Frontale (microns)	90 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presa rapida su vetro:		FTM9
JT 8700 WG-PG	14	
JT 8700 WG-RG	5	
Staccamento 24 ore su vetro:		FTM1
JT 8700 WG-PG	20	
JT 8700 WG-RG	5	
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 1.0 mm	FTM14
Gamme di Temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)		+ 10°C
Intervallo temperatura di servizio (°C)		- 20°C to + 70°C
Certificazioni		
Certificazione antincendio	B-s2, d0	EN13501-1

DURATA

Central Europe Zone 1

Non elaborato	4 anni	ISO 4892-2
Stampato e applicato*	3 anni	ISO 4892-2

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati Mactac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

